

# OMNISPORTS PUREPLAY

## Universali sportui skirta heterogeninė vinilinė grindų danga

TECHNINĖ INFORMACIJA	STANDARTAI	Omnisports Excel
<b>Aprašymas</b>		
<b>Grindų rūšis</b>	EN 14904 EN 651 EN 651	Heterogeninė vidaus sportui skirta grindų danga
<b>Charakteristikos</b>		
<b>Bendrasis storis</b>	ISO 24346 (EN 428)	9.4 mm
<b>Bendrasis svoris</b>	ISO 23997 (EN 430)	6 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Plotis</b>	ISO 24341 (EN 426)	2m
<b>Ilgis</b>	ISO 24341 (EN 426)	20.5 / 23m
<b>Techninės savybės</b>		
<b>Smūgių sugeriamumas</b>	Vidutinė išmatuota vertė	P2
	EN 14808 reikalavimas	≥ 35%
<b>Trintis</b>	EN 13036-4	80 iki 110
<b>Vertikali deformacija</b>	Vidutinė išmatuota vertė	P2
	EN 14809 reikalavimas	≤ 3mm
<b>Vertikalus kamuolio atšokimas</b>	Vidutinė išmatuota vertė	atitinka
	EN 12235 reikalavimas	≥ 90%
<b>Reakcija į ugnį</b>	EN 13501-1	Cfl s1
<b>Atsparumas dėvėjimuisi</b>	EN ISO 5470-1	≤1g
<b>Liekamasis įspaudas</b>	Vidutinė išmatuota vertė	atitinka
	EN 1516 reikalavimas	≤ 0.50mm
<b>Atsparumas riedančiam apkrovai</b>	Vidutinė išmatuota vertė	atitinka
	EN 1569 reikalavimas	≤ 0.50mm
<b>Triukšmas patalpoje</b>	NFS 31-074	Klasė A ≤ 65dB
<b>Šiluminė varža</b>	EN ISO 10456	0.14m <sup>2</sup> .K/W
<b>Kiekis, kurį galima perdirbti / perdirbtas kiekis</b>	—	100% / 24%
<b>Plastifikatoriai</b>	—	Be ftalatų
<b>Bendros lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijos</b>	ISO 16000-6	< 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dienų)
<b>Spalvos</b>	—	Uni: 20 - Wood: 6 Coloured Wood: 4 - Esquisse: 5

Ši informacija gali būti keičiama norint ją patobulinti (2017-04)  
Norint sužinoti daugiau informacijos, prašau kreiptis į Tarkett

Gamintojas:



1, Terrasse Bellini,  
Tour Initiale 92919,  
Paris La Défense, Prancūzija

Importuotojas:



Intero LT. UAB  
Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai  
Kalvarijų g. 131, LT 2042 Vilnius  
Tel./faks. +370 41 52 2466  
www.intero.lt | info@intero.lt



INTERO