

OMNISPORTS REFERENCE

Universali sportui skirta heterogeninė vinilinė grindų danga

TECHNINĖ INFORMACIJA	STANDARTAI	Omnisports Reference
Aprašymas		
Grindų rūšis	EN 14904 EN 651 EN 651	Heterogeninė vidaus sportui skirta grindų danga
Charakteristikos		
Bendrasis storis	ISO 24346 (EN 428)	6.5 mm
Bendrasis svoris	ISO 23997 (EN 430)	4 570 g/m ²
Plotis	ISO 24341 (EN 426)	2m
Ilgis	ISO 24341 (EN 426)	20.5 / 23m
Dėvimojo sluoksnio surišėjo sudėtis	ISO 10582 : 2010	Tipas I
Techninės savybės		
Smūgių sugeriamumas	Vidutinė išmatuota vertė	P1
	EN 14808 reikalavimas	≥ 25%
Trintis	EN 13036-4	80 iki 110
Vertikali deformacija	Vidutinė išmatuota vertė	P1
	EN 14809 reikalavimas	≤ 2mm
Vertikalus kamuolio atšokimas	Vidutinė išmatuota vertė	atitinka
	EN 12235 reikalavimas	≥ 90%
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Cfl s1
Atsparumas dėvėjimuisi	EN ISO 5470-1	≤1g
Liekamasis įspaudas	Vidutinė išmatuota vertė	atitinka
	EN 1516 reikalavimas	≤ 0.50mm
Atsparumas riedančiais apkrovai	Vidutinė išmatuota vertė	atitinka
	EN 1569 reikalavimas	≤ 0.5mm
Triukšmas patalpoje	NFS 31-074	Klasė A ≤ 65dB
Šiluminė varža	EN ISO 10456	0.10m ² .K/W
Kiekis, kurį galima perdirbti / perdirbtas kiekis	—	100% / 19%
Plastifikatoriai	—	Be ftalatų
Bendros lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijos	ISO 16000-6	< 10 µg/m ³ (po 28 dienų)
Spalvos		Uni: 20 - Wood: 6 Coloured Wood: 4 - Esquisse: 5

Ši informacija gali būti keičiama norint ją patobulinti (2017-04)
Norint sužinoti daugiau informacijos, prašau kreiptis į Tarkett

Gamintojas:



1, Terrasse Bellini,
Tour Initiale 92919,
Paris La Défense, Prancūzija

Importuotojas:



Intero LT. UAB
Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai
Kalvarijų g. 131, LT 2042 Vilnius
Tel./faks. +370 41 52 2466
www.intero.lt | info@intero.lt



INTERO