

7,5 mm storio ruloninė, trisluoksnė, įvairioms vidaus sporto šakoms skirta taškinė-elastinė kaučiuko danga. Du viršutiniai sluoksniai pagaminti iš glotnaus vulkanizuoto kaučiuko su mineraliniais priedais, stabilizatoriais bei spalvų pigmentais. Pirmasis sluoksnis suteikia puikias paviršiaus savybes, nes yra lygus, neslidus, neatspindintis šviesos bei raštuotas. Jis yra suvulkanizuotas su antruoju kaučiuko sluoksniu, suteikiančiu standumo ir paskirstančiu apkrovą.

Apatinis sluoksnis pagamintas iš išsiplėtusių poliuretano putų, patenkinančių techninius reikalavimus - jis atsparus smūgiams bei sugeria dinaminę energiją, yra elastingas taip pat slopina garsą.

Savybės	Standartai	Rezultatas
<b>Sportinės savybės</b>		
Trinties koeficientas	EN 13036-4	80±110
Smūgio absorbcija	EN 14 808	25,5 %
Vertikali deformacija	EN 14 809	1,10 mm
Kamuolio atšokimas	EN 12235	≥98 %
Specular gloss	EN ISO 2813	≤ 30%
<b>Klasifikacija</b>		
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Techninės charakteristikos</b>		
Atsparumas dilimui	EN ISO 5470-1	≤ 1000 g
Liekamasis įspaudas	EN 1516	0,15 mm
Riedėjimo apkrova	EN 1569	≤ 0,50 mm
Atsparumas smūgiui	EN 1517	≤ 0,50 mm
Bendrasis storis	EN 428	7,5 mm
Bendrasis svoris	EN 430	6,1 kg/m <sup>2</sup>
Plotis	EN 426	1,9 m
Rulono ilgis	EN 426	18 m'
Garantija		5 metai
<b>Neprivalomos savybės</b>		
Matmenų stabilumas	ISO 23999	nėra pastebimos variacijos
Paviršnio sluoksnio kietumas	ISO 7619-1	90 pagal Shore A
Lakieji Organiniai Junginiai (AgBB Scheme)	ISO 16000	visapusiškas
Lakieji Organiniai Junginiai (French Decret 2011-321)	ISO 16000	Klasė A+
Šiluminė varža	EN 12667	0,095 m <sup>2</sup> K/W
Šilumos laidumas	EN 12667	0,079 W/mK

Gamintojas:

**MONDO**

 MONDO S.p.A  
 Piazzale E. Stroppiana 1  
 Alba, Fraz. Gallo, Italija

Importuotojas:



„Intero LT“, UAB

 Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai  
 Kalvarijų g. 131, LT 2042 Vilnius  
 Tel./faks. +370 41 52 2466  
 www.intero.lt | info@intero.lt

**INTERO**