

Sporto danga Mondo Sportflex

10 mm storio valcuota ir vulkanizuota guminė, ruloninė sporto danga, pagaminta iš sintetinio kaučiuko bei mineralinių priedų mišinio, skirta įvairioms lauko sporto rūšims. Paviršius reljefiškas, vulkanizuotas, neslidus ir neblizgantis. Dangos struktūra nėra sudaryta iš granuliu, eksploatacijos laike dangos savybės nesikeičia visu dangos plotu.

Danga turi atitikti standarto EN 14877 reikalavimus, turėti FIBA sertifikatą lauko krepšiniui 2 ir 3 lygio varžyboms bei teniso federacijos ITF sertifikatą (1 kategorija)

Dangos sandara:



1. Dėvimasis kaučiuko sluoksnis
2. Amortizuojantis kaučiuko sluoksnis

Dangos įrengimo sluoksniai:

1. 250-300 mm - sutankintas gruntas;
2. 200 mm smėlio sutankintas sluoksnis;
3. 100 mm skaldos sutankintas sluoksnis;
4. 30 mm apatinis asfalto sluoksnis;
5. 20 – 30 mm viršutinis asfalto sluoksnis;
6. 10 mm sporto danga.
7. 20 – 30 mm viršutinis asfalto sluoksnis;
8. 10 mm sporto danga.

Gamintojas:

MONDO

MONDO S.p.A
Piazzale E. Stroppiana 1
Alba, Fraz. Gallo, Italija

Importuotojas:



„Intero LT“, UAB
Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai
Kalvarijų g. 131, LT 2042 Vilnius
Tel./faks. +370 41 52 2466
www.intero.lt | info@intero.lt



INTERO

Minimalūs reikalavimai dangai:

 Rulonai 170-183 cm pločio. Dangos svoris ~ 11kg/m².

Pavadinimas	Standartas	Reikšmė
Slidumas	EN 13036-4	80-110 (sausas) 55-110 (šlapia)
Kamuolio atšokimas	EN 12235	> 85 %
Smūgio absorbcija	EN 14808	≥22 %
Vertikali deformacija	EN 14809	~ 1,1
Dangos storis	EN 1969	~ 9,5 mm +/- 0.3 mm
Vandens pralaidumas	EN 12616	Nepralaidi
Atsparumas dėvėjimui	EN ISO 5470-1 (H 18 ratukai, 1 kg, 1000 ciklų)	≤ 4000
Tempimo stiprumo riba	EN 12230	≥0,9 MPa
Pailgėjimas iki trūkio	EN 12230	≥170 %
Kietumas	ISO 7619-1	~ 57+/- 5 Shore A

Danga įrengiama klijuojant ją prie asfalto pagrindo dvikomponenčiais PU (poliuretaniniais) klijais. Orientacinė klijų išeiga ~1,8 kg/m². Klijuojant dangą perimetru reikia užleisti 3-4 cm ant betono bortelių, kad pagerinti vandens nutekėjimą.

Įrengiant asfalto pagrindus reikia suformuoti 1 % nuolydį. Asfalto dangos pagrindas neturi viršyti 3 mm nelygumų matuojant 3 metrų liniuote. Dangą įrengti min. ant 3 savaičių asfalto.

Gamintojas:

MONDO

 MONDO S.p.A
 Piazzale E. Stroppiana 1
 Alba, Fraz. Gallo, Italija

Importuotojas:


 „Intero LT“, UAB
 Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai
 Kalvarijų g. 131, LT 2042 Vilnius
 Tel./faks. +370 41 52 2466
 www.intero.lt | info@intero.lt

INTERO