

Tilia S.A.

Galimos EPDM spalvos: Juoda su mėlynais, žaliais, pilkais, geltonais, raudonais čipsais.

Panudojimas	Ledo arenų prieigoms, finesui, sporto klubams, koridoriams
Medžiaga	Perdirbtos gumos granulės su 10 % spalvotų EPDM granulių surištos PUR rišikliu
Granulių dydis	mažas
Tankis DIN EN ISO 845	1000 kg/m ³ +/- 5%
Standartiniai matmenys	Rulonai: plotis 1,25 m, ilgis priklausomai nuo storio
Matmenų tikslumas	+/- 1,5 %
Storis	3-15 mm +/- 1,5 %
Atsparumas tempimui DIN EN ISO 1798	1,3 MPa
Pailgėjimas plyštant	62 %
Temperatūrinis stabilumas	-40 iki 110 C
Degumas DIN 4102	B2
Suspaudimo bandymas	CC25=1877 kPa CC40=4706 kPa CC50=9142 kPa
Suspaudimo bandymas prie 10% spaudimo DIN 53421	0,96 Mpa 12,0 Mpa (E-Module)

Gamintojas:



TILIA S.A
 Ul. Piramowicza 11/13
 90-254 Lodz

Importuotojas:



„Intero LT“, UAB
 Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai
 Kalvarijų g. 131, LT 2042 Vilnius
 Tel./faks. +370 41 52 2466
 www.intero.lt | info@intero.lt



INTERO